

Anlage III-c2 Qualitätssortierung von Stammholz: Lärche

Merkmale		Qualitätsklassen					
		A	B	C	D		
Äste [cm]	gesund, verwachsen; nicht verwachsen	nicht zulässig	≤5	≤8	zulässig		
	faul	nicht zulässig	nicht zulässig	≤5	zulässig		
durchschnittliche Jahringbreite		unbegrenzt	≤8 mm	unbegrenzt	unbegrenzt		
Wuchs	Drehwuchs [cm/m]		≤3	≤7	≤10	unbegrenzt	
	Exzentrizität der Markröhre [%]		≤10	≤20	unbegrenzt	unbegrenzt	
	einfache Krümmung [cm/m]	<20 cm _a	-	≤1,0	≤1,3	≤1,5	
		≥20 bis <35 cm _a	≤1,0	≤1,0	≤2,0	≤2,5	
		≥35 cm _a	≤1,0	≤1,5	≤2,0	≤3,0	
	Abholzigkeit [cm/m]	Stammholz- Abschnitte	<20 cm _a	-	≤0,9	≤1,3	unbegrenzt
			≥20 bis <35 cm _a	-	≤1,1	≤1,5	unbegrenzt
			≥35 cm _a	-	≤1,5	≤2,3	unbegrenzt
		Stammholz-lang	<20 cm _a	-	≤0,7	≤1,0	unbegrenzt
			≥20 bis <35 cm _a	-	≤1,0	≤1,2	unbegrenzt
≥35 cm _a			-	≤1,2	≤1,5	unbegrenzt	
Risse	Kernrisse (außer Trockenrisse)	≤1/4 Durchmesser	≤1/3 Durchmesser	≤1/2 Durchmesser	zulässig		
	Ringschäle	nicht zulässig	≤1/4 Durchmesser	≤1/3 Durchmesser	≤1/2 Durchmesser		
Insekten- fraßgänge (im Holz)	<2 mm (z.B. <i>Hylecoetus dermestoides</i> , <i>Trypodendron lineatum</i>)	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig		
	≥2 mm (z.B. <i>Cerambycidae</i> , <i>Sirex</i>)	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig		
Weichfäule		kleine zentrische Fäule zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	im äußeren Holzmantel im Bereich des Wurzelaufbaus zulässig ^b		

^a Mittendurchmesser o.R. als Bezugsdurchmesser

^b Vorausgesetzt, mindestens 80 % des Querschnitts sind über die gesamte Länge verwendbar

Weitere Merkmale (z. B. Ovalität, Reaktionsholz, Harzgallen) müssen einzelvertraglich geregelt werden